








荧光色浆 环氧AB胶色浆/滴胶工艺品上色鲜艳度高饱和度高彩度手绘EP

荧光色浆采用有机热固性荧光颜料，无重金属，符合环保要求，不迁移，本系列颜色以潘通色卡荧光系列颜色为标准生产制作，色谱范围广。用于环氧烤漆，氨基烤漆，环氧树脂浇铸成型，环氧预浸，环氧AB胶水，改性聚氨酯胶水，油墨用荧光色浆，耐热性好可以承受240-260度之间的成型工艺温度。

| 型号 | 颜色 | 参考色卡 | 备注 |
|-----------|---|---|-----------------------|
| 8009荧光瓷白 |  | | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 809C荧光柠檬黄 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8001荧光中黄 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8002荧光金黄 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 811C荧光橙红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 804R荧光橙红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 805C荧光红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 812C荧光品红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8004荧光鲜品红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 806C荧光粉红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 807C紫红品红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8008荧光紫红 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8003荧光紫 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 814C荧光紫 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8006荧光彩蓝 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 荧光蓝 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8005荧光苹果绿 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 802C荧光绿 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |
| 8007荧光彩绿 |  |  | 耐光3级，建议户内使用，添加量10-15% |