



蒂森EP 高性能环氧色浆

参考色卡	产品型号	耐热℃	耐光	卤素	备注
	EP 环氧进口白	260	7	ND	进口钛白 颜料含量高达50%
	EP-900 特白	260	7-8	ND	全进口钛白 颜料含量高达75%
	EP-2233苹果白	260	5-6		进口钛白 颜料含量高达60%
	EP-966 环氧黑	280	8	ND	进口卡伯特碳黑 颜料含量高达30%
	EP-988 环氧特黑	300	8	ND	采用汽车漆奔驰黑颜料 颜料含量高达15%
	EP-902 原黄	260	7-8	ND	瑞士科莱恩有机颜料 户外耐晒3年以上
	EP-903 中黄	240	7	ND	瑞士科莱恩HG环保有机颜料 户外耐晒3年以上
	EP-905 金黄	260	8	ND	BASF进口高耐候金黄 户外耐晒5年以上
	EP-904 钒酸铋黄	300	8	ND	BASF进口高耐候铋黄 户外耐晒5年以上
	EP-925 亮光橙	260	7	ND	美国卡络恩进口特鲜亮光橙, 户外耐晒两年以上
	EP-1505 橘红	200	4		环保有机橙色, 适合户内使用
	EP-923 大红	200	4		环保有机大红颜料, 适合户内用
	EP-928 大红	210	6	ND	瑞士科莱恩有机颜料 户外耐晒3年以上
	EP-926 大红	260	8		进口机DPP红 户外耐晒三年以上
	6B 玫瑰红	260	8	ND	日本进口玫瑰红, 鲜艳高光
	EP-927 紫红	260	8	ND	日本DIC进口玫红 户外耐晒3年以上
	EP-929 桃红	260	7-8	ND	瑞士科莱恩PINK桃红 户外耐晒3年以上
	EP-932 群青	250	6		好利德进-口群青颜料
	EP-931 彩蓝	260	8	ND	BASF进口蓝色颜料 户外耐晒5年以上
	EP-973 彩绿	260	8		BASF进口蓝色颜料 户外耐晒5年以上
	EP-955 永固紫	260	8		日本DIC进口环保高耐晒紫色
	EP-956 无卤紫色	260	8	ND	瑞士科莱恩19号无卤紫
	国际铁黄	200	8	ND	65%德国朗盛氧化铁, 耐晒10年以上
	国际铁红	300	8	ND	70%德国朗盛氧化铁, 耐晒10年以上
	包膜中铬黄	220	7-8		耐温210度全包膜处理铬黄, 耐晒五年以上
	浅黄柠檬铬黄	220	7-8		耐温210度全包膜处理铬黄, 耐晒五年以上

耐光性 (1级最低-8级最高) 卤素 (ND为不含卤素) 未标注ND则可能含有卤周期系VIIA元素成分

环氧AB胶/酚醛环氧/环氧浇筑/碳纤维预浸料/环氧高温拉挤成型/环氧高温玻璃纤维成型/环氧高温涂料滴胶/手绘等工艺
专用环氧色浆 (包装规格有: 1KG/5KG/20KG)

目前有130个颜色可供选择, 更多颜色请访问www.denson168.com